

**Jellemzők:**

K-5915 egykomponensű, fekete (B) fehér (W) paszta, szobahőmérsékleten kötő tűzgátló szilikon tömítőanyag.

Kiváló szigetelő, nedvességálló, rázkódás gátló, szivárgásálló.

Kiváló teljesítmény meleg és alacsony hőmérsékleten -50 ~ 200 °C között.

Jól tapad fémekhez és a műanyagokhoz is, különösen alkalmas elektronikai alkatrészecskék és áramköri lapok tömítésére és ragasztására.

Összehasonlítva más hagyományos ragasztókkal, a legjobb teljesítményt nyújtja a vízálló, égésgátló tömítés terén.

Megfelel az UL94-VO égésgátló szabványnak. Tanúsítványszám: E335921.

		Property Name	K-5915B or W	Remarks
Uncured		Appearance	Black or White paste	Visual inspection
		Density(g/cm <sup>3</sup> )	1.30 ~ 1.35	GB/T13354-92
		Surface Drying Time (25°C, min)	≤10	
		Tensile Strength (Mpa)	≥2.0	GB/T528-2009
Cured	Mechanical Properties	Elongation At Break (%)	100~200	GB/T528-2009
		Shear Strength (Mpa)	≥1.5	GB/T7124-2008
		Hardness (shore A)	50 ~ 60	GB/T531.1-2008
		Permittivity (@100KHz)	≤3.0	GB/T1693-2007
	Electrical Properties	Dielectric Strength (KV/mm)	≥15	GB1695-2005
		Volume Resistivity (Ω.cm)	≥1.0×10 <sup>14</sup>	GB/T1692-2008
		Flame Retardation	V-0	UL-94

**Használat:**

Tisztítsuk meg a felületeket a rozsda, olaj és egyéb szennyeződésektől.

Szúrjuk át a tubus tetejét a kupak hegyével. Ezután egyenletesen vigyük fel a ragasztót a tiszta felületre, hagyjuk magától szétterülni.

**Teljes kötési idő:**

24 óra szobahőmérsékleten

A terméket ideális esetben hűvös helyen kell tárolni. 30 °C alatt

Szavatosság: bontatlan tubus gyártástól számítva 24 hónapig.

Az adatlapon szereplő adatok általános jellegűek, és a laboratóriumi vizsgálati körülményeken alapulnak. A forgalmazó nem vállal garanciát az adatlapon szereplő adatokért. A termékre, annak alkalmazására és használatára vonatkozó bármely garancia szigorúan a gyártó szabványos értékesítési feltételeiben foglaltakra korlátozódik. A forgalmazó nem vállal felelősséget a felhasználók által elért tesztekért vagy teljesítményért. A felhasználó felelőssége, hogy meghatározza a termék alkalmazásának és céljának megfelelőségét, valamint a felhasználó gyártási körülményei és módszerei szerinti felhasználásra való alkalmasságot. A gyártó azt javasolta, hogy minden felhasználó megfelelően tesztelje használatát és alkalmazását az ismételt használat előtt, általános útmutatóként használva az ezen a lapon található adatokat.